WIBEBA HOLZ

Massivholzplatten Buche ged.

Massivholzplatten Buche ged.



Buche ged. select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite
- Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
- vereinzelt auftretende Punktäste zulässig
- vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
- Kernfarbe nicht zulässig

B-Seite
- Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
- vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig
- Mineralische Einschlüsse zulässig
- Kernfarbe vereinzelt zulässig
- vereinzelte Stapelflecken zulässig

Buche ged. select (A/B) mit keilverzinkter Lamelle

A-Seite
- Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
- vereinzelt auftretende Punktäste zulässig
- vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
- Kernfarbe nicht zulässig

B-Seite
- Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
- vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste zulässig
- Kernfarbe vereinzelt zulässig
- vereinzelte Stapelflecken zulässig

Anfallende Naturqualiäten (B/C)

B-Seite
- Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
- vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig
- Kernfarbe zulässig
- Rindeneinwüchse zulässig

C-Seite
- ohne besonderen Ansprüche mit sämtlichen holztypischen Merkmalen
- technisch einwandfrei verleimt

Technische Eigenschaften

Verleimung:
- Formaldehydfrei mit Weißleim nach DIN EN 204
- Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weißleim
- Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage

Keilzinkung
- Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche nicht sichtbar
- Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte 8 % +/- 2%

Oberfläche Geschliffen mit Korn 80

Lamellen-breite
- bei durchgehender Lamelle: 46–52 mm einheitlich in der Platte
- bei keilverzinkter Lamelle: 40–70 mm einheitlich in der Platte

WIBEBA-HOLZ Ges.m.b.H
A-3250 Wieselburg . Wiener Straße 30a
Tel. +43(0)7416/537 78-0
office@wibeba-holz.com
www.wibeba-holz.com

Unser Betrieb ist FSC-zertifiziert